

## CUMARU

Miljøvennlig, ingen impregnering  
Ingen kvister  
Minimalt vedlikehold  
Fukt og råtebestandig, naturlig impregnert  
Stabilt, lite bevegelser og vridninger  
Lang levetid

Mål: 20x140 mm

Farge: Fargen varierer fra gyllenbrun til rødbrun. Etter eksponering fra vær og vind antar Cumaru en sølvgrå kulør. Cumaru kan helt naturlig ha overfladiske flekker og fargeskiftninger, flekkene og fargeskiftningene jevner seg ut med tiden. Bestandigheten mot råte er god og Cumaru har også bra motstandskraft mot insektangrep. Cumarutreet vokser i et område i Sydamerika.

Gjennomsnittvekt: 1080 kg/m<sup>3</sup>

Visse mindre defekter som kuring og sprekkdannelse kan forekomme men er oftest ingen problem å kappe bort.

### MONTERINGSRÅD

Lagre terrassebordene tildekket utendørs før legging. Husk ventilasjon under for å forhindre mugg.

Cumaru leveres **nedtørket** og dette gjør at materialet ekspanderer etter legging. Anvend minimum 6 mm luftespalte mellom bordene.

Bruk rustfrie, eller helst **syrefaste** skruer min. 4,8x75 mm. Forboring av skruehull kreves, forsenk skruene ved behov. Sentrum av skruehull skal være min. 25 mm fra plankekanten.

Anbefalt avstand mellom bjelkelag ( strøavstand ) er 40 - 50 cm, ( max. 60 cm. )  
Lag et lite fall ut fra huset, 1 cm. pr. 4 meter.

Sørg for ekstra plass mot faste installasjoner eller mot for eksempel husvegg, ca. 15 mm. Gjæring skal aldri gjøres, kortender skal alltid kappes.

Visse bord kan oppfattes litt grove i overflaten, slip gjerne av med fint sandpapir korning 80 eller 100 innen legging hvis du synes at det behøves.

Antall lpm. pr. m<sup>2</sup> v/140 mm bredde og 6 mm mellomrom er ca. 6,9 lpm.

### BEHANDLING & RENGJØRING

Cumaru kan anvendes ubehandlet og etter ca. en sesong har overflaten fått en sølvgrå nyanse, men det kan gå mye forttere avhengig av hvordan terrassen er utsatt. Om Cumaru skal oljes må det skje ifølge oljeleverandørens anvisninger. Still eller legg ikke metallgjenstander på Cumaru når det er fuktig, da reagerer det som andre treslag og det blir misfarginger.