



Classic ELASTIC

LØSEMIDDEL & PVC FRITT, EN-KOMPONENT LIM FOR TREGULV OG PARKETT.

Produktbeskrivelse:

Classic ELASTIC er et enkomponent, luftfuktighetstørrerende, polyuretan elastisk lim med 100% tørrstoffinnhold. Etter gjennomherding, gir limet en svært holdbart, men allikevel fleksibelt feste til de fleste underlag. Classic ELASTIC fanger opp og gir etter for bevegelser i konstruksjoner og treverket under varierende temperaturer og luftfuktighet uten å slipe taket i underlaget. Gir glimrende beskyttelse mot fuktinntrenging fra undersiden og elde. Inneholder ikke vann.

KARAKTERISTIKK OG FORDELER

- Løsemiddelfri
- Ingen volumendring – krymper ikke
- Permanent fleksibel
- Luktfri
- En-komponent – renslig og enkel å bruke – ingen blanding
- Avgir intet avfall under bruken
- Tom-emballasje representerer ingen miljøtrussel og kan kastes i vanlig avfallsbeholder.
- Gir sikkert feste mellom de fleste typer materialer.
- Tåler bevegelse forårsaket av temperaturendringer, vibrasjoner og krymping av treverket uten å slippe.
- Gode utjevningsegenskaper på ujevne flater.
- Meget gode lyddempingsegenskaper.
- Tåler frost under lagring, intet svinn grunnet frostskaide.

PÅFØRING:

Classic ELASTIC er en sikker og enkel løsning for legging av massive tregulv eller laminert parkett rett på betonggulv. Også meget velegnet for legging direkte på fliser, terrasso, marmor, naturstein og gamle tregulv. Meget godt egnet for gulv med varme.

Produkt egenskaper:

- Kjemisk basis	Polyuretan
- Tørkemetode	Ved hjelp av luftens fuktighet
- Innhold av PVC og løsningsmidler	Ingen
- Egenvekt	1.40 kg/l
- Berøringstørr 23°C og 50% r.f.	± 60 minutter
- Tørketid ved 23°C og 50% r.f.	3,5 mm/24t
- Hårdhet Shore A (DIN 53505)	40-45
- Tøyelighet (DIN 53504)	300%
- Elastisk kapasitet ved 100% (DIN 53504)	1.1 N/mm ²
- Strekkfasthet (DIN 53504):	± 1.7 N/mm ²
- Påførings temperatur	+5°C to +35°C
- Temperatur bestandighet	- 40°C / +80°C
- Tid før nylagt område kan tas i bruk	Innen 24 timer etter påføring
- Fullstendig gjennomtørking	Innen 36 timer

Instruks: Underlaget må være jevnt, rent og fritt for smuss, fett og andre fremmedlegemer. Rester etter gammelt lim fjernes omhyggelig. Vi anbefaler at limet tempereres før bruk til mellom 18-25°C da dette gir lettere bearbeiding.

Gamle eller porøse betonggulv behandles først med Classic Primer som forseglar overflaten. Påfør produktet på en enhetlig måte med en tannsparkel. Typen sparkel avpasses etter underlag

og materiale, samt ønskede utjevne og trinndempende egenskaper. Ved større ujevnheter bør bruk av selvutjevne sparkelmasser vurderes.

Tørketid: Ca 24 timer avhengig av temperatur og luftfuktighet.

Forbruk: Generelt Ca 700-900g pr m², ved mulig fuktopptrengning (membranfunksjon) Ca 1.000-1.300g pr m²

Råd for påføring:

- Produktet må ikke fortynnes
- Produktsøl fjernes omgående med en klut, eller mekanisk etter herdig.

Farge - Forpakning :

Standard farge:
Spann à 10 liter

Lys brun
44 spann pr pall

Lagring:

Classic ELASTIC kan oppbevares minimum 12 måneder i originalemballasjen ved 5°- 25°C. Oppbevares kjølig og tørt, tåler frost, men bør tempereres i hht. foreskrevet før bruk.. Lukk pakningen omhyggelig etter bruk. Oppbevares atskilt fra mulige antennelseskilder.

Generell Informasjon:

Informasjonen i dette datablad er gitt etter beste skjønn og evne og er gitt etter nøye gjennomførte forsøk og erfaringer vunnet i praksis. Den er imidlertid ingen garanti i det utenforstående forhold på arbeidsstedet eller i det omkringliggende miljø kan virke forstyrrende på de oppgitte egenskaper. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil som oppstår som følge av feilaktig bruk og oppbevaring av produktet. Videre problemer forårsaket av stedlige forhold utenfor vår kontroll.

Anbefalinger gitt for påføring og bruk av produktet er kun å oppfatte som en generell veiledning. I tvilstilfeller skal alltid prøvepåføring utføres.

Gulvkompagniet A/S forbeholder seg retten til endringer i opplysningene gitt i dette datablad uten forutgående varsel. Det er brukers ansvar å påse at han besitter en til en hver tid oppdatert versjon

DATABLAD SKAL ALLTID GJENNOMLESES FØR BRUK AV PRODUKTET.



Smestadveien 5, 0376 Oslo, NORWAY
Tlf: (+47)22 92 45 45 – Fax: (+47) 22 49 49 68
E-mail: ordre@gulvkompagniet.no
www.gulvkompagniet.no